Gietrecept : WB30 PM/kp102 RB3833/KP103 WWB106/KP106
SV-SZ/Kp101 WWB111/KP105

Recept

100 kg kleipoeder
35 liter water
200 gram gecalcineerde soda
160 – 220 cc waterglas

Eerst water, daar soda bijvoegen en met minimum waterglas
Beginnen.

Later waterglas toevoegen tot gewenste gietmassa bereikt is.

Oudeweg 153 2031 CC
Tel: +31(0)23-5424416
E-Mail: info@keramikos.nl
Internet: www.keramikos.nl

Haarlem, Netherlands
Fax: +31(0)23-5428081

Rabobank:32 44 61 054
IBAN,NL. 66 Rabo 03 244 61 054
Bic. Code Rabo NL 2U

Postbank: 3522109
K.v.K. Haarlem 34058053
B.t.w. nr NL-803502382.B01