



KERAMISCH CENTRUM NEDERLAND

KERAMIKOS

MEEST VOORKOMENDE GLAZUURFOUTEN

oorzaken

glazuur fouten	afspringen van het glazuur	blazen	breuk van produkt	haarscheuren	lopen	mattering	oprollen van glazuur	pinholes (gaatjes)	"sinaasappel huid"
dikteverschillen binnen/buitenkant			x						
glazuur / scherf combinatie fout	x			x					
lucht in de klei								x	
ontmengde glazuurpap						x			
onvoldoende drogen							x	x	
te hard sponzen van de groening	x								
stof of vet op scherf	x						x		
te dikke glazuurlaag		x		x	x		x	x	
te dunne glazuurlaag									x
te snel afkoelen van de oven	x		x	x					
te snel opstoken van de oven							x		
te lage biscuit temperatuur	x	x	x					x	
te lage gladbrand temperatuur	x			x		x		x	x
te hoge gladbrand temperatuur		x			x			x	
waterdamp in oven		x						x	
zouten op rand (door foute droging)	x					x			
te natte scherf	x								
te gladde oppervlakte (polijsten)				x			x		
te ver uitgetrokken (uitgewerkte) klei				x					

Mocht u uit eigen ervaring tips hebben, die in dit infoblad niet vermeld staan, wilt u ons dan op de hoogte brengen. Voor op- en aanmerkingen houden we ons aanbevolen.