



Basis Glazuurrecepten:

Transparant aardewerk, 1060 °C / Cone 04

- **Fritte 31.24** **90%**
- **Kaolien** **10%**

Transparant Steengoed, 1220 °C / Cone 6

- **Kali Veldspaat** **20%**
- **Kaolien** **20%**
- **Wollastoniet** **20%**
- **Fritte 31.34** **20%**
- **Kwarts** **20%**

Transparant Steengoed, 1300 °C / Cone 10

- **Kali Veldspaat** **40%**
- **Kwarts** **30%**
- **Krijt** **20%**
- **Kaolien** **10%**

Basis kristalglazuur, 1220 °C / Cone 6

- **Fritte 31.10** **50%**
- **Kwarts** **25%**
- **Zink** **25%**

(resultaat afhankelijk van stookcurve)

Bij alle basis glazuren naar eigenwens pigmenten of oxides toevoegen voor kleur.



Address details

Conradweg 19
2031 CM Haarlem
The Netherlands
Tel +31 (0)23 542 44 16

Contact details

info@keramikos.nl
www.keramikos.nl
KvK 34058053
BTW NL803502382B01

Bank details

NL69 INGB 0003 5221 09
INGB NL2A
NL66 RABO 0324 4610 54
RABO NL2U