

ABC Goud / Platina

Producten : -Glansgoud OG112 (GBC472B) standaard 12% goud
-Glansplatina OG113 (PBC466B) standaard platina

Glansgoud en glansplatina voor keramiek worden over het algemeen met de kwast of penseel opgebracht. De producten zijn vloeibaar en worden geleverd in een kant en klare oplossing die niet verder verdund hoeft te worden. Mocht de vloeistof door uitdroging te dik zijn geworden kan er een verdunningsolie toegevoegd worden (PO500 of PO174).

Het product dient gelijkmatig, dun te worden aangebracht.

Het gebruik van een goede kwast of penseel, schoonmaken van de ondergrond en het voorkomen van stofneerslag op het gedecoreerde oppervlak voor het stoken verbeterd de kwaliteit van de decoratie.

De manier van stoken is net zo belangrijk als het goed opbrengen van het product. Goede resultaten kunnen worden bereikt in zowel gasovens als elektrische ovens.

Stook temperatuur ca 750 graden