

Glazuurfouten



Meest voorkomende glazuurfouten

Bent u bekend met de oorzaak, dan ook met de oplossing.

| | Afspringen van het glazuur | Blazen | Breuk van product | Haarscheuren | Lopen | Mattering | Oprollen van het glazuur | Pinholes (gaatjes) | 'Sinaasappel' huid' |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|--------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Dikteverschillen binnen/buitenkant | | | • | | | | | | |
| Glazuur/scherf combinatiefout | • | | | • | | | | | |
| Lucht in de klei | | | | | | | | • | |
| Bezonken glazuur | | | | | | • | | | |
| Onvoldoende drogen | | | | | | | • | • | |
| Te hard sponzen van de rauwe scherf | • | | | | | | | | |
| Stof of vet op scherf | • | | | | | | • | | |
| Te dikke glazuurlaag | | • | | • | • | | • | • | |
| Te dunne glazuurlaag | | | | | | | | | • |
| Te snel afkoelen van de oven | • | | • | • | | | | | |
| Te snel opstoken van de oven | | | | | | | • | | |
| Te lage biscuit temperatuur | • | • | • | | | | | • | |
| Te lage gladbrand temperatuur | • | | | • | | • | | • | • |
| Te hoge gladbrand temperatuur | | • | | | • | | | • | |
| Waterdamp in oven | | • | | | | • | | | |
| Zouten op rand door foute droging | • | | | | | | | | |
| Te natte scherf | • | | | | | | • | | |
| Te gladde oppervlakte, door polijsten | | | | • | | | | | |
| Te ver uitgetrokken/uitgewerkte klei | | | | • | | | | | |